




TIKKURILA
TIKKURILA HARMONY
ГАРМОНІЯ

ТИП	Інтер'єрна глибокоматова екологічна фарба, що надає поверхні оксамитовий ефект.
СФЕРА	Призначена для фарбування нових і раніше пофарбованих оштукатурених, бетонних, зашпатльованих, цегляних, картонних, дерев'яних і гіпсокартонних поверхонь, а також деревостружкових і деревоволокнистих плит всередині приміщень. Не підходить для фарбування дверей і меблів.
ОБ'ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ	Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях (вітальнях, дитячих кімнатах, спальнях та інших подібних приміщеннях).



Наведена вище інформація базується на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання виробленої продукції або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані з використанням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезазначеної інформації без попереднього повідомлення.

TIKKURILA HARMONY

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

База	A, C
Колір	База: A і C. Кольорується в пастельні та насичені відтінки за каталогом кольорів Tikkurila «Симфонія» і «Відчуй колір». База A також може використовуватися як біла фарба.
Блиск	Глибокоматовий
Витрата	Теоретична витрата - 8-12 м ² /л. Практична витрата залежить від способу і умов нанесення, форми і шорсткості оброблюваної поверхні.
Фасування	A: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л C: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л
Розчинник	Вода
Спосіб нанесення	Наносьте пензлем, валиком, розпилювачем. При нанесенні безповітряним розпиленням застосовувати сопло 0,017"–0,021". Допускається розбавити до 10% за об'ємом.
Час висихання (при 20±2°C і відносній вологості 65±5 %)	Від пилу – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити через 1–2 години.
Щільність (кг/л)	Приблизно 1,3 кг/л залежно від відтінку.
Хімічна стійкість	Стойка до чищення м'якими миючими засобами.
Стойкість до миття	Витримує легке вологе прибирання. Після миття допускається невелика зміна блиску покриття.
Стойкість до мокрого стирання	1 клас за ISO 11998 і EN 13300.
Термостійкість	85°C, ISO 4211-2, ISO 4211-3.
Сухий залишок за об'ємом (%)	40

Наведена вище інформація базується на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання виробленої продукції або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані з використанням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезазначеної інформації без попереднього повідомлення.

TIKKURILA HARMONY

**Гранична величина
ЛОС**

(cat A/a) 30 г/л (2010)
Harmony містить ЛОС менше 2 г/л.

**Зберігання та
транспортування**

Захищати від морозу. У нещільно закритій, неповній тарі/або закольорований продукт не витримує тривалого зберігання. Закольорований продукт використовувати протягом одного сезону. Зберігати в сухому і прохолодному місці, щільно закритій тарі, оберігаючи від впливу вологи, тепла і прямих сонячних променів.

TIKKURILA HARMONY

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ

Умови при фарбуванні

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і чистою, температура поверхні, фарби і повітря повинна бути не менше 5°C, а відносна вологість повітря нижче 80%.

Попередня підготовка

Непофарбована поверхня:

Поверхню очистити від неміцних старих покриттів, забруднень і пилу. При необхідності зашпаклювати поверхню шпаклівкою Tikkurila Euro Filler Light. Пил від шліфування видалити. При необхідності заґрунтувати, наприклад, універсальною ґрунтовкою Tikkurila Luja. При суцільному шпаклюванні ґрунтування не потрібне. Ґрунтування обов'язкове перед нанесенням на пористі поверхні та поверхні, зашпатльовані сухими будівельними сумішами.

Раніше пофарбовані поверхні:

Вимити поверхню розчином Tikkurila Maalipesu, потім ретельно промити водою і дати просохнути. Тверду, глянцеvu, пофарбовану поверхню відшліфувати до матового стану. Пил від шліфування видалити. При необхідності зашпаклювати нерівності шпаклівкою Tikkurila Euro Filler Light, висохлу поверхню відшліфувати. Пил від шліфування видалити. При необхідності, заґрунтувати, наприклад, універсальною ґрунтовкою Tikkurila Luja. При суцільному шпаклюванні ґрунтування не потрібно.

Фарбування

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, при необхідності, розбавити водою не більше ніж до 10% за об'ємом. Наносити фарбу в 1-2 шари. Щоб уникнути відмінностей у відтінку, використовувати фарбу однієї партії.

Очищення інструментів

Прибрати зайву фарбу з інструменту. Робочі інструменти промити водою з милом.

Експлуатація поверхні

Заданий рівень стійкості покриття до миття досягається через 4 тижні. Протягом зазначеного періоду уникати очищення поверхні. Допускається очищення тільки сухою м'якою щіткою або губкою.

Після закінчення 1 місяця, якщо потрібно очищення, використовуйте суху або злегка вологу губку. При необхідності видалити забруднення з поверхні уникайте точкового інтенсивного миття. Покриття слід мити, не залишаючи патьоків і розводів, великими ділянками зверху вниз, поки не буде очищена вся стіна.

Ремонтне фарбування

Поверхню, пофарбовану фарбою для інтер'єру Tikkurila Harmony, можна фарбувати тією ж фарбою або іншою водорозчинною ідентичною фарбою Tikkurila. Див. пункт «Попередня підготовка».

Навоколишнє середовище та безпека

Залишки фарби передати до місця збору побутових відходів. Не допускати її потрапляння в каналізацію, водойму або на ґрунт.

Порожні, сухі банки утилізувати як побутові відходи.

Фарба пожежо- та вибухобезпечна, не має неприємного запаху, не чинить небезпечного впливу на навоколишнє середовище, не токсична. Уникати потрапляння в очі, при попаданні промити великою кількістю води. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Проводити роботи в провітрюваному приміщенні. Для захисту рук застосовувати гумові рукавички. Не змішувати з іншими фарбами і розчинниками.

Наведена вище інформація базується на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді і представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання виробленої продукції або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані з використанням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезазначеної інформації без попереднього повідомлення.