



TIKKURILA

# TIKKURILA SIRO HIMMEÄ

SIRO XIMEA

ТИП	Водорозчинна фарба для стель без бокового блиску.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Призначена для фарбування оштукатурених, бетонних, зашпатльованих поверхонь, цегляних та картонних поверхонь, деревностружкових, гіпсових та деревоволокнистих плит усередині приміщень. Підходить як для нових, так і для раніше пофарбованих поверхонь.
ОБ'ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ	Застосовується для фарбування стель у сухих внутрішніх приміщеннях.



Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.

## TIKKURILA SIRO HIMMEÄ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
База	AP
Колір	Колірується в пастельні відтінки за каталогом кольорів Tikkurila "Симфонія". База AP може також використовуватися в якості білої фарби. Можуть бути незначні відхилення від зразка кольору.
Блиск	Глибокоматовий.
Витрата	5-7 м <sup>2</sup> /л - по нерівній поверхні, що вбирає; 9-11 м <sup>2</sup> /л - по рівній поверхні, що не вбирає.
Фасування	0.9 л, 2.7 л, 9 л
Розріджувач	Вода.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, валиком чи розпорошенням. При нанесенні безповітряним розпиленням застосовувати сопло 0,017 "-0,021". Допускається розбавити до 10% за обсягом.
Час висихання (при 20±2°C та відносною вологості 65±5%)	Від пилу – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити через 2-4 години.
Щільність (кг/л)	Ок. 1,3 кг/л, залежно від кольору.
Стійкість до миття	Витримує легке вологе прибирання.
Стійкість до мокрого стирання	2 клас за ISO 11998 та EN 13300.
Термостійкість	85°C, ISO 4211-3.
Сухий залишок за обсягом (%)	35
Гранична величина ЛОС	(cat A/a) 30 г/л (2010) Містить ЛОС макс. 30 г/л.

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.



## TIKKURILA SIRO HIMMEÄ

Зберігання та транспортування

Захищати від морозу. Акуратно закрити тару для наступного використання. У нещільно закритій, неповній тарі/або заколерований продукт не витримує тривалого зберігання. Забарвлений продукт використовувати протягом одного сезону. Зберігати в сухому та прохолодному місці, у щільно закритій тарі, оберігаючи від впливу вологи, тепла та прямих сонячних променів. Захищати від морозу

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.



# TIKKURILA SIRO HIMMEÄ

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### Умови при фарбуванні

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і чистою, температура поверхні, фарби і повітря повинна бути не менше 10°C, а відносна вологість повітря нижче 80%.

### Попередня підготовка Непофарбована

поверхня: Поверхню очистити

від старих покриттів, забруднень і пилу, що неміцно тримаються. При необхідності зашпаклювати поверхню шпаклівкою Tikkurila Euro Filler Light. Пил від шліфування видалити. При необхідності, заґрунтувати, наприклад, універсальною ґрунтовкою Tikkurila Luja або Tikkurila Euro Primer. При суцільному шпаклюванні ґрунтування не потрібне. Ґрунтування обов'язково перед нанесенням по пористих поверхнях та поверхнях, зашпатльованим сухими будівельними сумішами.

### Раніше забарвлені поверхні: Вимити

поверхню розчином Tikkurila Maalipesu, потім ретельно промити водою і дати просохнути. Тверду, глянсову, забарвлену поверхню відшліфувати до матового стану. Пил від шліфування видалити. Нерівності виправити шпаклівкою Tikkurila Euro Filler Light, висохлу поверхню відшліфувати. Пил від шліфування видалити. При необхідності, заґрунтувати, наприклад, універсальною ґрунтовкою Tikkurila Luja або Tikkurila Euro Primer. При суцільному шпаклюванні ґрунтування не потрібне.

### Забарвлення

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, при необхідності, розбавити водою. Наносити фарбу валиком, пензлем або розпорошенням в 1-2 шари.

### Очищення інструментів

Видалити зайву фарбу з інструменту. Робочі інструменти промити водою з милом.

### Експлуатація поверхні Заданий

рівень стійкості покриття до миття досягається через 4 тижні. Протягом зазначеного періоду уникати очищення поверхні. При необхідності не раніше, ніж через 1 місяць з моменту фарбування, очистити поверхню нейтральним (рН 6 – 8) розчином миючого засобу з використанням м'якої щітки або губки. Залишки розчину змити водою за допомогою губки. Після очищення поверхня не повинна залишатися мокрою. Якщо необхідно очистити поверхню незабаром після фарбування, виконуйте очищення без зайвих зусиль сухою або вологою губкою.

### Ремонтне фарбування

Поверхню, пофарбовану фарбою для інтер'єру Tikkurila Siro Himmeä, можна фарбувати тією ж фарбою або іншою ідентичною фарбою Tikkurila. Див. «Попередня підготовка».

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.