

## Емаль жаростійка (аерозоль)

### Особливості

Стійка до високих температур: від + 400 °С (тривалий нагрів) до + 600 °С (не більше 4 годин). Захищає від корозії. Швидко висихає.



### Сфера застосування

Еластична емаль призначена для фарбування та антикорозійного захисту металевих поверхонь (печей, бойлерів, камінів, котлів, радіаторів, супортів, двигунів, вихлопних труб, виробничого обладнання). Для зовнішніх і внутрішніх робіт.

### Технічні показники

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Масова частка в композиції                    | кремнійорганічної емалі- 20-35 %<br>суміші розчинників- 30-45 %<br>пропелента- 20-50 % |
| Площа покриття (залежно від товщини шару)     | 1,2-2,0 м <sup>2</sup>                                                                 |
| Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки | не менше 97 %                                                                          |
| Час висихання (ДСТУ ISO 9117-5)               | не більше 30 хв.                                                                       |
| Адгезія (ДСТУ ISO 2409)                       | 2 бали                                                                                 |
| Строк придатності                             | 60 місяців                                                                             |
| Фасування                                     | 400 мл                                                                                 |
| Колір                                         | чорний.                                                                                |
| Ступінь блиску                                | матовий.                                                                               |

### Склад

Емаль кремнійорганічна, суміш органічних розчинників, газ-випусквач.

## Інструкція із застосування

### 1 Підготовка поверхні

Поверхню очистити, відшліфувати, знежирити.

**НЕ ґрунтувати! Ґрунт не витримує високих температур.**

### 2 Нанесення

Розмішати вміст балона, струшуючи його 2-3 хв. Під час фарбування необхідно періодично збовтувати балон.

Виконати пробне розприскування.

Тримати балон вертикально. На відстані 25-30 см від поверхні нанести 2-3 тонких шари з інтервалом 3-5 хв.

**Важливо!** Якщо емаль не була використана повністю, необхідно прочистити клапан від залишків емалі. Переверніть балон розпилювачем униз та здійсніть розпилювання до знебарвлення струменя.

**Особливості:** Остаточне отримання покриттям своїх властивостей відбувається після першого прогрівання до + 180 - 200 °С протягом 15 хвилин. До цього емаль може трохи осипатись.

## БЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕЧНО. Легкозаймистий аерозоль. Балон під тиском: при нагріванні може статися вибух. При проведенні фарбувальних робіт використовувати засоби індивідуального захисту. Може викликати серйозне подразнення очей, сонливість або запаморочення. Зберігати в місці, недоступному для дітей. Берегти від тепла/ іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. Не палити. Не розпиляти на відкритий вогонь або інші джерела загоряння. Не протикати та не спалювати після використання. Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованому приміщенні. Звернутися до лікаря у разі поганого самопочуття. Берегти від сонячних променів і зберігати за температури не вище + 50 °С .

## ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Порожню тару утилізувати як звичайне будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства.

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Якість матеріалу повністю відповідає вимогам ТУ У 24.3-2370700019-001:2005. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не у відповідності до даної інструкції з застосування. Придатність продукту для конкретних цілей споживачі повинні визначити самостійно. З виходом нового видання дана інформація втрачає силу.