



TIKKURILA
TIKKURILA OTEX AKVA
ОТЕКС АКВА

ТИП	Ґрунтовка на водній основі.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Використовується як ґрунтовка та проміжна фарба як на нових, так і на раніше пофарбованих поверхнях. Адгезійна ґрунтовка Tikkurila Otex Akva добре лягає на поверхні, що вимагають підвищених адгезійних властивостей, такі, як скло, кахель, скловолокно, меламін, ПВХ-пластик, алюміній, оцинковане залізо, а також поверхні, пофарбовані алкідними та каталітними фарбами. Також підходить для дерев'яних, ДВП, ДСП та металевих поверхонь у сухих внутрішніх приміщеннях. Не підходить для повторного фарбування поверхонь, раніше пофарбованих нітроцелюлозним лаком.
ОБ'ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ	Застосовується для поверхонь, яким необхідні підвищені адгезійні властивості, у внутрішніх приміщеннях, а також поліуретанові та пофарбовані каталітними фарбами віконні рами зовні.



Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.

TIKKURILA OTEX AKVA

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
База	A
Колір	Білий (База А). Колірується в обмежену гаму кольорів за каталогом Tikkurila "Симфонія". Для кольорування скористайтесь комп'ютерною кольоровкою Tikkurila. База А також може використовуватися як біла ґрунтовка. База З використовується лише у кольорованому вигляді! Колірована ґрунтовка обміну не підлягає.
Блиск	Матовий.
Витрата	6-8 м ² /л
Фасування	0,9 л, 2,7 л 0,9 л та 2,7.
Розріджувач	Вода.
Спосіб нанесення	Нанесення пензлем, валиком чи розпилювачем. Розпорошення під високим тиском - розмір сопла - 0,013" - 0,015" - кількість розріджувача - 0 - 5% від об'єму розчину
Час висихання (при 20±2°C та відносною вологості 65±5%)	Час висихання для дотику – при бл. 1:00. Час висихання для повторного нанесення ґрунтовки Tikkurila Otex Akva – бл. 2 години. Для повторного фарбування фарбою – при бл. 5 годин.
Щільність (кг/л)	1,3 кг/л.
Сухий залишок за обсягом (%)	35
Зберігання та транспортування	Захищати від морозу. У щільно закритій тарі при температурі не нижче 5°C, оберігаючи від впливу вологи, тепла та прямих сонячних променів. Після розтину використовувати протягом сезону. У неповній тарі властивості продукту можуть змінитися.

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.

TIKKURILA OTEX AKVA

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Умови при фарбуванні

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою, температура повітря не нижче 8°C і відносна вологість повітря не вище 80%. Невисока температура (прибл. 15°C) та підвищена вологість (50-70% відносної вологості) повітря продовжують час розкриття фарби та полегшують роботу.

Попередня підготовка

Раніше пофарбована поверхня:

Очистити поверхню від бруду та пилу. Обробити сучки на дерев'яних поверхнях спеціальним лаком для обробки сучків. Поверхні, що вимагають підвищених адгезійних властивостей, промийте миючим засобом Tikkurila Maalipesu і ретельно сполосніть водою. Відшліфуйте поверхню до матового стану. Видаліть шліфувальну пил.

Непофарбована поверхня:

Промийте поверхню миючим засобом Tikkurila Maalipesu і ретельно промийте водою. Відшліфуйте поверхню до матового стану. Видаліть шліфувальний пил.

Ґрунтування

Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати і при необхідності розбавити водою. Нанести з використанням пензля, валика, малярної подушки або розпилювача. На велику площу ґрунтовку спочатку нанести, наприклад, за допомогою валика для фарбування меблів, а потім вирівняти пензлем. Найкраще для нанесення підходять кисті з розщепленими на кінцях щетинками із штучного волокна.

Нанесення

Покривне фарбування поверхонь можна виконувати через 5 годин з використанням фарби Tikkurila Unica Akva Maali та Tikkurila Helmi.

Очищення інструментів

Робочі інструменти промити водою. Для видалення затверділого матеріалу рекомендується застосовувати миюче засіб для пензлів.

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.