





Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy

Призначення та спосіб застосування	Просочення призначене для декоративно-захисного фарбування дерев'яних предметів зовні та всередині приміщень, має декоративні й захисні властивості. Зберігає природну текстуру деревини. Захищає деревину від атмосферного навантаження, сповільнює вплив вологи та УФ-випромінювання сонця, запобігає розвитку мікроорганізмів. Aqua Stop System - це технологія, завдяки якій поверхня дерева надійно захищена від проникнення води, яка легко стікає з покриття. Рекомендується для обробки: вікон, дверей, навісів, парканів, дерев'яних фасадів будівель і інших дерев'яних елементів, виробів і конструкцій.
Тара	0,75 л; 2,5 л; 9 л (номінальний об'єм продукту вказано на окремому стікері).
Інструкція по застосуванню	Температура основи, повітря й продукту під час нанесення й сушки від +5 до +30 °С, вище точки роси, оптимальна від +15 до +25°С. Вологість деревини не більше 11 % всередині й 15 % зовні приміщень. Брудні поверхні відшліфувати й знепилити. Поверхня, що фарбується, повинна бути чистою, сухою, без жиру. За необхідності розбавити розріджувачем до 2 %, ретельно перемішати. Необроблену деревину попередньо заґрунтувати Drewnochron Impregnate Grunt R+. Раніше фарбовані поверхні: видалити відшаровані покриття, відшліфувати й ретельно знепилити. Наносити у 2 шари пензлем вздовж волокон деревини. Більш докладну інструкцію можна отримати в місцях продажу.
Норма покривання	До 12 м ² /л в 1 шар в залежності від типу, структури, поруватості, твердості, вологості деревини і методу нанесення.
Висихання	Час висихання 16 год. Нанесення наступного шару через 16 годин.
Розріджувач	Уайт-спірит деароматизований.
Термін придатності	Граничний термін придатності й номер партії вказано на окремому стікері.
БЕЗПЕКА  	Увага. Містить аліфатичні вуглеводні C9-C11 (н-, ізо- та цикло-алкани); 3-йод-2-пропінілбутилкарбамат (IPBC). Може спричинити алергічну реакцію. H226: Легкозаймиста рідина та її пара; H336: Може спричинити сонливість або запаморочення. P101: Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку. P102: Зберігати в місці, недоступному для дітей. P210: Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. P261: Уникати вдихання парів. P271: Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентиляваному місці. P403 + P233 Зберігати в добре вентиляваному місці. Зберігати у щільно закритій ємності. Використовувати захисні рукавички. При попаданні на шкіру змити теплою водою з милом.
Охорона навколишнього середовища	Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. SB/f): 700 г/л. Цей продукт містить не більше 700 г/л ЛОС. Не виливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору шкідливих відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.
Умови зберігання	Зберігати в сухому прохолодному місці за температури від 0 до +30°С. У нещільно закритій або неповній тарі продукт не витримує тривалого зберігання.
Виробник	PPG Deco Polska sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Вроцлав, Польща.

Drewnochron Impregnat Grunt R+

Призначення та спосіб застосування	Просочення призначене для захисного фарбування дерев'яних предметів, що використовуються зовні (двері, вікна, садові меблі, вулична обшивка, альтанки, літні будинки, огорожі, стельові та покрівельні конструкції тощо) та всередині приміщень, не призначених для постійного проживання людей, наприклад, горищ. Він захищає деревину від біологічних уражень, зокрема грибків, що забарвлюють (синява, цвіль) і руйнують деревину, та комах – шкідників деревини.
Тара	2,5 л; 4,5 л (номінальний об'єм продукту вказано на окремому стікері).
Інструкція по застосуванню	Температура основи, повітря й продукту під час нанесення й сушки від +5 до +30 °С, вище точки роси, оптимальна від +10 до +25 °С. Вологість деревини не більше 11 % всередині й 15 % зовні приміщень. Основу вирівняти, відшліфувати, видалити пил, за потреби знежирити розчинником. Видалити старі відшаровані покриття, пісок і пил з раніше пофарбованих поверхонь. Перед застосуванням ретельно перемішати. Наносити засіб до насичення щіткою вздовж волокон деревини або зануренням, з особливою ретельною обробкою поперечних торців, у 1 – 2 шари з загальною витратою 150 – 160 мл/м ² . Більш докладну інструкцію можна отримати в місцях продажу.
Норма покривання	6 – 7 м ² /л в залежності від типу, структури, поруватості й вологості деревини.
Висихання	Час висихання 8 год. Нанесення наступного шару через 8 годин.
Розріджувач	Уайт-спірит деароматизований.
Термін придатності	Граничний термін придатності й номер партії вказано на окремому стікері.
БЕЗПЕКА The image shows two hazard pictograms stacked vertically. The top one is a red diamond with a black silhouette of a person's head and shoulders, with a white starburst symbol on the chest, representing a health hazard. The bottom one is a red diamond with a black silhouette of a tree and a fish, representing an environmental hazard.	Небезпека. Містить аліфатичні вуглеводні C10-C13 (н-, ізо- та цикло-алкани); 3-йод-2-пропінілбутилкарбамат (IPBC). Може спричинити алергічну реакцію. H304: Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потрапленні у дихальні шляхи; H400: Дуже токсично для організмів водного середовища; H410: Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками. P101: Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку. P102: Зберігати в місці, недоступному для дітей. P260: Не вдихати пари. P262: Уникати потрапляння в очі, на шкіру та одяг. P391: Зібрати витік. P301 + P330 + P331: У разі проковтування: Промити рот. НЕ викликати блювоту. Використовувати захисні рукавички. Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Тримати подалі від іскор і відкритого вогню. Не курити. При попаданні на шкіру змити теплою водою з милом..
Охорона навколишнього середовища	Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. SB/h): 750 г/л. Цей продукт містить не більше 750 г/л ЛОС. Не виливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору шкідливих відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.
Умови зберігання	Зберігати в сухому прохолодному місці за температури від 0 до +30°C. У нещільно закритій або неповній тарі продукт не витримує тривалого зберігання.
Виробник	PPG Deco Polska sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Вроцлав, Польща.

Drewnochron Lakier Jachtowy

Призначення та спосіб застосування	Лак призначений для декоративно-захисного фарбування дерев'яних об'єктів зовні та всередині приміщень, таких як альтанки, балюстради, ворота, літні будиночки, двері, вікна, садові меблі, обшивка панелями та інші елементи, які можуть мати періодичний контакт з водою. Покриття, стійке до ультрафіолетового випромінювання та має водовідштовхувальні властивості.
Тара	0,8 л; 2,5 л (номінальний об'єм продукту вказано на окремому стікері).
Інструкція по застосуванню	Температура основи, повітря й продукту під час нанесення й сушки від +15 до +25 °С, вище точки роси. Вологість деревини не більше 11 % всередині й 15% зовні приміщень. Основу вирівняти, відшліфувати, видалити пил, за потреби знежирити розчинником. Видалити старі відшаровані покриття, пісок і пил з раніше пофарбованих поверхонь. Невеликі щілини заповнити шпаклівкою по дереву. Гострі краї згладити наждачним папером. Необроблену деревину зовні приміщень попередньо заґрунтувати Drewnochron Impregnate Grunt R+. За потреби (на 1й шар) розбавити розріджувачем до 2 %, ретельно перемішати. Наносити лак пензлем, валиком, спеціальним шпателем або розпилюванням у 2 – 3 шари. Більш докладну інструкцію можна отримати в місцях продажу.
Норма покривання	До 15 м ² /л.
Висихання	Час висихання 20 год. Нанесення наступного шару через 20 годин.
Розріджувач	Уайт-спірит деароматизований.
Термін придатності	Граничний термін придатності й номер партії вказані на окремому стікері.
БЕЗПЕКА  	Увага. Містить аліфатичні вуглеводні C9-C11 (н-, ізо- та цикло-алкани); кобальту неодаканоат. Може спричинити алергічну реакцію. H226: Легкозаймиста рідина та її пара; H336: Може спричинити сонливість або запаморочення. P101: Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку. P102: Зберігати в місці, недоступному для дітей. P210: Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. P261: Уникати вдихання туману / парів / аерозолів. P271: Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентиляваному місці. P403 + P233 Зберігати в добре вентиляваному місці. Зберігати у щільно закритій ємності. Використовувати захисні рукавички. При попаданні на шкіру змити теплою водою з милом.
Охорона навколишнього середовища	Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. SB/e): 400 г/л. Цей продукт містить не більше 400 г/л ЛОС. Не виливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору шкідливих відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.
Умови зберігання	Зберігати в сухому прохолодному місці за температури від 0 до +30°C. У нещільно закритій або неповній тарі продукт не витримує тривалого зберігання.
Виробник	PPG Deco Polska sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Вроцлав, Польща.