



TIKKURILA
TIKKURILA VALTTI COLOR
ВАЛТТИ КОЛОР

ТИП	Фасадна блакитна на олійній основі.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Призначена для обробки зроблених з колод, пиляної та струганої дерев'яної поверхні, а також різного роду дерев'яних плит і просоченої під тиском і термообробленої деревини зовні будинків згідно з інструкцією із застосування. вбирається в деревину і не утворює суцільну плівку після нанесення першого шару. Антисептик захищає деревину від атмосферного навантаження, гнилі, плісняви та синяви, уповільнюючи вплив вологи та УФ-випромінювання сонця.
ОБ'ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ	Застосовується для обробки зовнішніх стін, огорож, необроблених або раніше оброблених фасадною блакиттю дерев'яних конструкцій. Не застосовується для обробки внутрішніх поверхонь теплиць

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.

TIKKURILA VALTTI COLOR

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
База	ЕС
Колір	Безбарвний (база ЕС). Колірується за каталогом Tikkurila "Valtti". Остаточний колір можна побачити лише після висихання поверхні. Для фарбування скористайтеся комп'ютерною фарбою Tikkurila. У уникнення відмінностей у відтінку використовуйте блакит однієї партії. При фарбуванні поверхні великої площі рекомендується змішати необхідне кількість блакити в одній ємності, щоб забезпечити рівномірний відтінок. Остаточний колір покриття залежить від породи та початкового кольору деревини, а також кількості шарів. Лазур використовувати тільки в кольорованому вигляді!
Блиск	Чи не визначається.
Витрата	На пиляну поверхню – 4–8 м ² /л. На стругану та зроблену з колод поверхні – 8–12 м ² /л.
Фасування	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л 0,9 л, 2,7 л, 9 л та 18 л.
Розріджувач	White Spirit 1050 та Lakkabensiini 1050.
Спосіб нанесення	Наноситься пензлем.
Час висихання (при 20±2°C та відносною вологості 65±5%)	Поверхня вважається висохлою до відлипу через 4-8 годин. Наступний шар можна наносити через добу.
Щільність (кг/л)	Ок. 0,9 кг/л.
Сухий залишок за обсягом (%)	17
Гранична величина ЛОС	(Cat A/f) 700 г/л (2010). Містить VOC (ЛОС) макс. 700 г/л.
Зберігання та транспортування	Витримує зберігання та транспортування за низьких температур. Акуратно закрити тару для подальшого використання. Вміст відкритої банки використовувати протягом одного сезону, у неповній тарі властивості продукту можуть змінитися. У щільно закритій тарі при температурі не нижче 5°C, оберігаючи від впливу вологи, тепла та прямих сонячних променів.

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.

TIKKURILA VALTTI COLOR

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Умови при фарбуванні

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою, тобто вологість деревини має бути не більше 20%. Під час обробки та висихання температура поверхні, лазури та повітря повинна бути не нижче 5°C та відносна вологість повітря – не вище 80%.

Попередня підготовка

Необроблена поверхня: Очистити

поверхню від бруду та пилу та сторонніх включень сталевою або волосяною щіткою. Покриті пліснявою поверхні промити складом Tikkurila Homeenpoisto, згідно з інструкцією із застосування. Поверхню заґрунтувати, по можливості, на більш ранній стадії будівництва складом ґрунтувального Tikkurila Valtti Primer. Захистити рослини від бризок ґрунтувального складу Tikkurila Valtti Primer та фасадної лазури Tikkurila Valtti Color.

Оброблені раніше антисептиком або блакиттю поверхні: Видалити включення, що відшаровуються, і що встало торчком волокно деревини, що посіріло, скребком або сталевою щіткою. Очистити поверхню і, при необхідності, промити її складом Tikkurila Homeenpoisto. Якщо на поверхні деревини залишається явна глянсова плівка, її видалити або, принаймні ретельно відшліфувати. Захистити рослини від бризок фасадної блакиті Tikkurila Valtti Color.

Щоб уникнути різниці у відтінку при фарбуванні великих поверхонь, змішувати достатню кількість заколерованого складу в одній ємності. Tikkurila Valtti Color ретельно перемішати перед застосуванням, а також періодично перемішувати під час роботи.

Забарвлення

Поверхня обробляти у два шари, а стругану та зроблену з колод – двома тонкими шарами. Для захисту нової

поверхні рекомендується застосовувати кольорований продукт.

Необхідно постійно стежити за станом поверхні та, за необхідності, своєчасно проводити ремонтну

фарбування. На частоту проведення ремонтного фарбування впливають, серед інших, місце розташування, сторона світла, а також атмосферне навантаження. Перед обробкою слід перевірити стан зроблених з колод поверхні і конструкцій.

Очищення інструментів

Робочі інструменти промити Уайт-спиритом 1050.

Експлуатація поверхні

У нормальних умовах свіжофарбоване покриття досягає своєї остаточної твердості та зносостійкості.

протягом чотирьох тижнів після фарбування. В даний період поверхню можна очищати легким очищенням м'якою щіткою або вологою ганчіркою.

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.